




<b>DESIGNACIÓN DEL MODELO :</b>	Pieza P de arcilla cocida Cat I R-12,5 de 330 x 285 x 190
<b>NOMBRE COMERCIAL :</b>	Dintel de 29
<b>Nº CERTIFICADO CONFORMIDAD CE</b>	0099/CPR/A73/0029
<b>REF. DECLARACIÓN PRESTACIONES</b>	DP-011
<b>NORMA DEL PRODUCTO</b>	EN 771-1:2011+A1:2015
<b>USO PREVISTO</b>	Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. No destinado a ser expuesto.



Cotas en mm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA**

Característica		Unidades	Método de comprobación	Valores garantizados
Aspecto y estructura	Exfoliación / laminación		Visual sobre 6 piezas	Ninguna
	Piezas fisuradas			≤ 2 piezas fisuradas
	Piezas desconchadas	Entre 5 y 10 mm	[Uds.]	UNE 67039 EX
Mayor de 10 mm			Ninguna	
Tolerancias dimensionales	Valor medio	Largo (l)	UNE-EN 772-16	± 7
		Ancho (a)		± 7
		Grueso (h)		± 6
	Recorrido	Largo (l)		± 11
		Ancho (a)		± 10
		Grueso (h)		± 8
Espesor de pared	Pared exterior no vista	[mm]	UNE-EN 772-16	≥ 6
	Pared interior			≥ 3
Espesor combinado de tabiquillos		[%]	UNE-EN 772-16	≥ 20
Paralelismo de las caras (Ortogonalidad)		[%]	UNE-EN 772-16	---
Desnivel	Entre cantos	[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	---
	Entre tablas			---
Encaje	Separación mínima machihembrados extremos	[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	---
	Separación máxima machihembrados interiores			---
Planeidad de las caras	Diagonales	l > 300 mm	UNE-EN 772-20	---
		300 ≥ l ≥ 250 mm		---
		l ≤ 250 mm		---
Porcentaje de huecos		[%]	UNE-EN 772-3	---
Volumen del mayor hueco		[%]	UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5
Absorción en piezas barrera anticapilaridad		[%]	UNE-EN 772-7	"No dejar expuesto"
Succión		[Kg/(m <sup>2</sup> ·min)]	UNE-EN 772-11	---
Resistencia normalizada característica		[N/mm <sup>2</sup> ]	UNE-EN 772-1	≥ 12,5 (base)
Densidad	Absoluta	[Kg/m <sup>3</sup> ]	UNE-EN 772-13	1615 - 1785
	Aparente			---
Masa		[g]	Anexo D RP 34.14 AENOR	≥ 5800
Durabilidad (Resistencia a la helada)		---	UNE 67028 EX	F <sub>0</sub> "No dejar expuesto"
Propiedades térmicas	λ <sub>pieza</sub>	[W/m x k]	Anexo E RP.34.14	---
	R <sub>muro</sub>	[m <sup>2</sup> x k/W]		---
Permeabilidad al vapor de agua - μ		---	Catálogo CTE	10
Contenido en sales solubles activas		---	UNE-EN 772-5	S <sub>0</sub>
Expansión por humedad		[mm/m]	UNE 67036	≤ 0,6
Reacción al fuego	% materia orgánica ≤ 1%	---	UNE-EN 13501-1	A1
Adherencia		[N/mm <sup>2</sup> ]	Anexo C UNE-EN 998-2	0,15
Piezas especiales				---
Observaciones:				