

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



PIEZA P PARA FÁBRICAS A REVESTIR



18

Última revisión: 07/03/2019

DESIGNACIÓN DEL MODELO :	Pieza P de arcilla cocida aligerada (G3) Cat I R-12,5 de 240 x 240 x 190
NOMBRE COMERCIAL :	Termoarcilla ECO3 de 24
Nº CERTIFICADO CONFORMIDAD CE	0099/CPR/A73/0029
REF. DECLARACIÓN PRESTACIONES	DP-061
NORMA DEL PRODUCTO	EN 771-1:2011+A1:2015
USO PREVISTO	Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.



Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica			Unidades	Método de comprobación	Valores garantizados
Aspecto y estructura	Exfoliación / laminación		[Uds.]	Visual sobre 6 piezas	Ninguna
	Piezas fisuradas				≤ 2 piezas fisuradas
	Piezas desconchadas	Entre 7 y 15 mm Mayor de 15 mm		UNE 67039 EX	≤ 1 pieza desconchada Ninguna
Tolerancias dimensionales	Valor medio	Largo (l)	[mm]	UNE-EN 772-16	± 6
		Ancho (a)			± 6
		Grueso (h)			± 5
	Recorrido	Largo (l)			± 9
		Ancho (a)			± 9
		Grueso (h)			± 8
Espesor de pared	Pared exterior no vista		[mm]	UNE-EN 772-16	≥ 6
	Pared interior				≥ 3
Espesor combinado de tabiquillos			[%]	UNE-EN 772-16	≥ 20
Paralelismo de las caras (Ortogonalidad)			[%]	UNE-EN 772-16	No aplica
Desnivel	Entre cantos		[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	No aplica
	Entre tablas				No aplica
Encaje	Separación mínima machihembrados extremos		[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	No aplica
	Separación máxima machihembrados interiores				No aplica
Planeidad de las caras	Diagonales	l > 300 mm	[mm]	UNE-EN 772-20	≤ 4
		300≥ l ≥ 250 mm			≤ 4
		l ≤ 250 mm			≤ 4
Porcentaje de huecos			[%]	UNE-EN 772-3	50 ± 5 %
Volumen del mayor hueco			[%]	UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5
Absorción en piezas barrera anticapilaridad			[%]	UNE-EN 772-7	--- "No dejar expuesto"
Succión			[Kg/(m²xmin)]	UNE-EN 772-11	≤ 4,5
Resistencia normalizada característica			[N/mm²]	UNE-EN 772-1	≥ 12,5
Densidad	Absoluta		[Kg/m³]	UNE-EN 772-13	1615 - 1785
	Aparente				803 - 888
Masa			[g]	Anexo D RP 34.14 AENOR	≥ 9100
Durabilidad (Resistencia a la helada)			---	UNE 67028 EX	F ₀ "No dejar expuesto"
Propiedades térmicas	λ _{pieza}		[W/m x k]	Anexo E RP.34.14	Ensayo anexo
	R _{muro}		[m² x k/W]		Ensayo anexo
Permeabilidad al vapor de agua - μ			---	Catálogo CTE	10
Contenido en sales solubles activas			---	UNE-EN 772-5	S ₀
Expansión por humedad			[mm/m]	UNE 67036	≤ 0,6
Reacción al fuego		% materia orgánica ≤ 1%	---	UNE-EN 13501-1	A1
Adherencia			[N/mm²]	Anexo C UNE-EN 998-2	0,15
Piezas especiales					Si
Observaciones:					

DP-061.01

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



4.CERÁMICA LA COMA S.A.
Carretera de Menàrguens s/n
25600 BALAGUER (Lleida – España)
Tel. 973 44 51 04 – Fax 973 44 70 80
www.lacomacom.com

Última revisión: 07/03/2019

1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO TIPO :	Pieza P de arcilla cocida aligerada (G3) Cat I R-12,5 de 240 x 240 x 190
2.NOMBRE COMERCIAL :	Termoarcilla ECO3 de 24
3.USO PREVISTO :	Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No diseñado a ser expuesto.
5.SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES :	2+
6.ORGANISMO NOTIFICADO :	AENOR
	0099/CPR/A73/0029 de fecha 25/01/2019
	Certificación de Conformidad del Control de Producción en fábrica, Inspección inicial, vigilancia, evaluación y aprobación continua del control de producción en fábrica.

7.PRESTACIONES DECLARADAS :				
Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas	
Dimensiones (Largo x ancho x grueso)		240 x 240 x 190	EN 771-1:2011+A1:2015	
Tolerancias Dimensionales		Tolerancia valor medio : T1 Tolerancia de intervalo : R1		
Planeidad de las caras		≤ 0,5 mm		
Espesor de pared	Pared exterior no vista	≥ 5 mm		
	Pared interior	≥ 3 mm		
Espesor combinado de tabiquillos		≥ 20 %		
Porcentaje de huecos		50 ± 10 %		
Volumen del mayor hueco		≤ 12,5 %		
Masa		≥ 9.100 g		
Succión		≤ 4,5 Kg/(m²xmin)		
Absorción de agua		“NPD”---- “No dejar expuesto”		
Resistencia normalizada característica		≥ 12,5 N/mm²		
		Categoría I		
		Perpendicular a la cara de apoyo		
Densidad Absoluta		1.700 Kg/m³		
Densidad Aparente		845 Kg/m³		
Tolerancias Densidades		Tolerancia densidad absoluta : D2 Tolerancia densidad aparente : D1		
Expansión por humedad		≤ 0,6 mm/m		
Resistencia a adherencia		0,15 N/mm²		
Contenido en sales solubles activas		S0		
Reacción al fuego		A1		
Permeabilidad al vapor de agua - μ		10		
Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo)		F0 “No dejar expuesto”		
Propiedades térmicas		λpieza : 0,137 W/mk		
		Informe 17/15612-2174 LGAI Technological Certer S.A.		
Piezas especiales		Si		
Las prestaciones del producto indicado en el punto 1 y 2, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.				
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.				
Firmado por y en nombre del fabricante:				
Sebastià Mola Pallàs Director General			En Balaguer a 07 de marzo del 2019	